

TEHNIČKI LIST

webertherm Prima

webertherm fasadno ljepilo Prima 561p

webertherm Prima je fasadno srednje granulacije za lijepljenje izolacijskih ploča od EPS-a i izradu armirnog sloja sa webertherm armirnom mrežicom 9901v od staklenih vlakana.



SVOJSTVA PROIZVODA:

Sivo ljepilo/armirna masa srednje grube granulacije za primjenu na fasadnim sustavima sa EPS-om.

PODRUČE PRIMJENE:

- za izradu armirnog sloja
- prikladno za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča
- prikladno za izravnavanja i pregletavanja/izradu armirnog sloja na fasadnim površinama

Pri izradi armirnog sloja se aplicira u debljini 3 do 4 mm.

SVOJSTVA I PREDNOSTI:

- fine granulacije, napravljeno od visokokvalitetnog drobljenog kamena
- primjereno za lijepljenje izolacijskih ploča
- primjereno za izradu armirnog sloja
- primjereno za izravnavanje/pregletavanje podloge

UVJETI IZVEDBE:

- Temperatura pri izvedbi: iznad +5°C podloge i zraka.
- Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju, pri jakom vjetru i mogućnosti kišjenja u periodu sušenja.
- Najviša temperatura pri izvedbi ne smije prijeći +30 °C. Površine je potrebno zaštititi od direktnog osunčenja zaštitnim mrežama (skelskim platnima).

SIROVINSKI SASTAV:

Cement, separirani pijesci, aditivi.

POTROŠNJA:

Okvirna potrošnja na m²:

- za lijepljenje izolacijskih ploča: cca 5 kg
- za izradu armirnog sloja: cca 5 kg

PODLOGA:

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, primjereno nosiva, bez ostataka prašine i ostataka oplatnih ulja, bez starih slojeva boje. Pri pripremi podloge moramo se pridržavati odgovarajućih građevinskih normi.

IZVEDBA:

Vreću (25 kg) suhe smjese pomiješamo sa cca. 6,25 litara čiste vode. Smjesu pripravimo uz uporabu električnog mješača.

Nakon što dobijemo konzistentnu smjesu, pričekamo približno 5 minuta i zatim ponovno promiješamo. Dodavanje aditiva se ne preporučuje. Ljepilo nanosimo ručno ili strojno.

Lijepljenje izolacijskih ploča:

Ljepilo nanosimo po rubovima i točkasto po cijeloj površini.

Izrada armirnog sloja:

Nakon obrade zalijepljenih fasadnih izolacijskih ploča (npr. brušenjem), nanosimo ljepilo u jednakomjernom sloju, te u svježe ljepilo utiskujemo weber fasadnu armirnu mrežicu od staklenih vlakana. Debljina armirnog sloja neka iznosi 3 do 4 mm, a armirna mrežica neka bude na početku posljednje trećine debljine armirnog sloja.

Opća upozorenja:

- ne preporučujemo dodavanje aditiva pri pripremi ljepila
- obzirom na vrstu i kvalitetu podloge, te način aplikacije ljepila, potrošnja ljepila može odstupati od normativa. Približnu potrošnju ljepila možete izračunati pri izradi testne površine.
- pri izvedbi se pridržavajte odgovarajućih građevinskih normi
- lijepljenje izolacijskih ploča i izradu armirnog sloja izvodite u temperaturnom području od +5°C do +30 °C (podloge i zraka) te relativne vlažnosti zraka do 80%.
- pripravljenu smjesu je potrebno upotrijebiti u 60 minuta

PRIBOR I ALAT:

Nehrđajuća posuda, električni mješač, zidarska žlica, nehrđajući gleter. Alate i posude nakon uporabe oprati sa čistom vodom.

SKLADIŠTENJE:

Do 12 mjeseci u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.