

**NOVO****PREDNOSTI PROIZVODA:**

- za zahtjevne unutamje i vanjske radove
- za velika statička opterećenja
- za velika termička opterećenja
- za sve vrste pločica
- izuzetna fleksibilnost
- povećana snaga vezanja

weber.col flex plus W je bijelo fleksibilno cementno ljepilo pojačane snage vezivanja

Osnovne značajke**> INFORMACIJE O PROIZVODU**

weber.col flex plus W je iznimno fleksibilno i snažno ljepilo bijele boje, fine granulacije i jake čvrstoće, napravljeno od cementa, kalcijum karbonata, pijeska i aditiva, obogaćeno polimerima.

weber.col flex plus W je ljepilo sa izuzetnim tehničkim značajkama, pogodno za široki spektar područja uporabe, uključujući i lijepljenje mozaika u bazenima.

> PODRUČJE PRIMJENE

weber.col flex plus W se koristi za lijepljenje svih vrsta pločica na sve cementne podloge, na kritične podloge (drvo, staklo, metal, ostale slabo upojne i neupojne podloge), za podno grijanje, za sve podloge sa visokim statičkim i dinamičkim opterećenjem. Moguće ga je nanositi i na organske podloge i vapnene pod uvjetima da su ove podloge nosive. Za primjenu na starim neupojnim podlogama poput starih pločica, potrebno je premazati primer weber. prim 813.

> PRIPREMA I NAČIN UPORABE

1. weber.col flex plus W se priprema tako što se sadržaj vreće od 25kg dodaje u 6,25l vode
2. ljepilo i voda se miješaju električnim mješačem dok ne nestanu grudice
3. nakon prvog miješanja, sačeka se oko 5 minuta da ljepilo nabubri u posudi, a zatim se još jednom razmješa dok se ne ujednači
4. upojne podloge možete premazati radi bolje primjene razrijeđenim primerom weber.prim 813 (primer:voda 1:3) a neupojne nerazrijeđenim primerom weber.prim 813.
5. dobro razmješano ljepilo je fino i bez granulacije, lako se zahvaća gleterom
6. ljepilo se nanosi čeličnim nazubljenim gleterom na podlogu
7. otvoreno vrijeme za rad je 15min
8. materijal je prikladan za uporabu 2h nakon otvaranja vreće
9. fugiranje se radi nakon minimalno 3 dana fugirnom masom weber.color comfort ili weber.color perfect,
10. potpuno statičko opterećenje nakon 14 dana, a dinamičko nakon 28 dana.

> ALAT ZA RAD

za miješanje: električni mikser
za nanošenje: čelični nazubljeni gleter

> ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage. Čuvati od smrzavanja.

> BOJA PROIZVODA

weber.col plus W je ljepilo bijele boje

Pakiranje, skladištenje i dodatne napomene

> POTROŠNJA

Oko 2-5 kg/m² u ovisnosti od širine zubaca na gleteru, uvjeta po kojima se vrši lijepljenje, dimenzija pločica i površine na koju se keramičke pločice lijepe.

> PAKIRANJE



25kg vreća, 1200 kg na paleti

> NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima. Weber garantira da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje ljepila za keramiku. Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao niti za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje, prije početka radova, napraviti probne površine. Tvrtka prihvaća reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdatnm uputama,

> SAVJET

Temeratura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C. Najbitnije je, prilikom postavljanja pločica, izbjegavati direktan utjecaj, prije svega vlage, a potom i svih ostalih vremenskih čimbenika.

Kada se lijepe pločice dimenzija preko 25x25cm poželjno je izvršiti premazivanje i poleđine pločice i podloge ljepilom kako bi se pokrila što veća površina podloge i osiguralo što čvršće vezivanje pločice za podlogu. Ne preporučuje se uporaba ovog ljepila na organskim podlogama, vapno i podlogama koje sadrže vapno.

Dodatni testovi se moraju napraviti kada se lijepi pločica na pločicu na kritičnim i neupojnim podlogama.